

## TCNANO NORGE AS

### Blandetabell for Marine Lakk/AluProtect 2K

Mengde ml	BASE ml	HERDER ml	
30	25,4	4,6	
40	33,8	6,2	
50	42,3	7,7	
60	50,8	9,2	
70	59,2	10,8	
80	67,7	12,3	
90	76,2	13,8	
100	84,6	15,4	
110	93,1	16,9	
120	101,5	18,5	
130	110	20	
140	118,5	21,5	
150	126,9	23,1	
160	135,4	24,6	
170	143,8	26,2	
180	152,3	27,7	
190	160,8	29,2	
200	169,2	30,8	
210	177,7	32,3	
220	186	33,8	
230	194,6	35,4	
240	203	36,9	
250	211,5	38,5	
500	423,1	76,9	
1000	846,2	153,8	

Vær nøye med blandingsforholdet. La blandingen stå 10 - 15 minutter før bruk. Ikke bland mer enn du rekker å forbruke innen "potlife" tiden. "Potlife" er inntil 4 timer, men vi anbefaler 2 timer, siden man ikke alltid vet hvordan luftfuktigheten er. Høyere luftfuktighet medfører raskere herding. Ikke påfør om kvelden, da nattedugg vil ødelegge overflaten.